

# VELVET DECO

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

*Νέο look: η παραδοσιακή δουλειά στη μοντέρνα, βιομηχανική εκδοχή της.*

## Περιγραφή.

Έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό, ρητινούχο κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι και το λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών. Περιέχει ειδικής κοκκομετρίας, άριστα επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη αντοχών στην τριβή. Παράγεται σε 2 διαφορετικές κοκκομετρίες ανάλογα με τη χρήση σε δάπεδο ή τοίχο και σε δύο χρώματα βάσης, λευκό και γκρι. Οι χρωστικές πούδρες POWDER COLOUR αποδίδουν στην πατητή τσιμεντοκονία πληθώρα χρωματικών αποχρώσεων.

## Χρήσεις.

Χρησιμοποιείται για την αισθητική ανακαίνιση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, τόσο για δάπεδα όσο και για την διακόσμηση τοίχων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες από λείο μπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες από παλιό πλκάκι - παλιά μωσαϊκά - παλιές στρώσεις μαρμάρων - σοβά, με την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωμα σε συνδυασμό με το χαλαζιακό αστάρι ASTARTE PRO CONTACT ή MARMOLINE PRO CONTACT. Οι εφαρμογές είναι πολλαπλές και θεωρητικά άπειρες ανάλογα την αισθητική του Αρχιτέκτονα και του Διακοσμητή. Βρίσκουν εφαρμογή σε καταστήματα και οικίες σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια - σκάλες - κουζίνες - κτιστά κρεβάτια - ντουσιέρες κ.λπ.

## Πλεονεκτήματα.

- Έτοιμο υλικό προς χρήση.
- Τυποποίηση.
- Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Αντοχή στην υγρασία.
- Ευκολία εφαρμογής - προσθήκη μόνο νερού.
- Εξαιρετικά λεία επιφάνεια ανάλογα με τη χρήση.
- Ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Μεγάλες αντοχές θλίψης, κάμψης και αποτίριψης.
- Δεν ρηγματώνει.
- Μεγάλη εργασιμότητα.
- Ταχύτητα εφαρμογής.

## Τρόπος εφαρμογής.

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, στατικά επαρκές και απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, σαβρά υλικά κ.λπ.
- Προηγείται αστάρισμα του υποστρώματος με το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT. Η εφαρμογή του υλικού ακολουθεί αφού το αστάρι έχει στεγνώσει (περίπου μετά από 2 ώρες).
- Κατανάλωση ασταριού: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>.
- Αναμίξτε την τσιμεντοκονία σε αναλογία 25 kg κονιάματος σε 5,5 lt καθαρό νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών.
- Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας επίπεδο σπάτουλα σε πάχος 1 - 3 mm ανά στρώση, και έως 5 mm σε συνεχείς στρώσεις. Σε κάθε εφαρμογή πρέπει να τοποθετείται υαλόπλεγμα ενίσχυσης. Φροντίστε να μην υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στο υλικό.
- Μόλις η επιφάνεια αρχίσει να στεγνώνει τρίψτε με απαλές κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνετε την επιφάνεια.
- Τέλος λειαίνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις έως ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Για την αποφυγή της εμφάνισης ρηγματώσεων μετά την εφαρμογή συνιστάται περιοδικά ελαφριά διαβροχή.
- Μετά από 28 ημέρες καθαρίστε την καλά με νερό και αφού στεγνώσει εφαρμόστε μέχρι κορεσμού το αδιαβροχοποιητικό.
- Νερό ανάμιξης: 5,5 lt/σάκι.

## Κατανάλωση.

Χρειάζεστε περίπου 6 - 7 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για σοβά πάχους 0,5 cm.

## Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 998.1 (GP/CSIV)

- Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1720 kg/m<sup>3</sup>.
- Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 25,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου EN 1015 - 11.
- Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 5,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου EN 1015 - 11.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

## Τρόπος διάθεσης.

- Σε σάκους των 25 kg.
- Σε παλέτα των 1500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

## Αποθήκευση.

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

